

Biztonsági utasítások a szegélylécek ragasztójához

1. ALKALMAZÁS

Faalapú anyagokból, fából, PVC-ből és fémből, kerámiából, kőből, gipszből, parafából, poliuretán habból (PUR), expandált polisztirolból (EPS) és extrudált polisztirolból (XPS) készült befejező elemek ragasztása ásványi hordozókra, fára, faalapú anyagokra, gipszre és gipszkartonra, beltérben.

2. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

A ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Vigyen fel az egyik oldalon, párhuzamos csíkokban, távolsággal. Ezután csatlakoztassa és enyhén nyomja meg. Védje az elmozdulás ellen. Ha szükséges, támassza meg, amíg teljesen be nem áll (kb. 24-48 óra). Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie. Hagyjon min. 1-2 mm a ragasztandó felületek között. Ne alkalmazza foltokban vagy az egész felületen. Beltéri alkalmazásokhoz. Ne használja PE, PP, PC, PMMA, PTFE, bitumen, tükrök, akváriumok, gumi stb. Használat után azonnal mossa meg a szerszámot és a kezét vízzel.

3. TÁROLÁS

Az eltarthatóság a gyártás időpontjától számított 18 hónap. Száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Fagytól védendő.

4. BIZTONSÁG

Biocid tartalmú – 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] reakció utáni keveréke. Allergiás reakciót okozhat. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.